



Пожалуйста, обратите внимание
На информацию на обороте.




Дата печати: 30.09.15

Полиуретановая эмаль матовая

POLYURETHANE PAINT GLOSSY
BP580.00.XXXX

Область применения		
Полиуретановая двухкомпонентная эмаль имеет высокую укрывистость, отличный розлив, твердость, устойчив к царапанью, светостойкий. Применяется в дверном и мебельном производстве, особенно подходит для ванной, кухонной мебели и дверей.		
Описание продукта		
Вид продукта	Полиуретановая эмаль матовая	
Метод нанесения	Распыление(комбинированное,безвоздушное,автоматическое)	
Цвет	1000 белый	9103 - черный
Блеск	25+/-2E	
Содержание нелетучих веществ	Основы(белая): 68 ± 2 Отвердителя: 26 ± 1 Смеси: 54 ± 2	(черная): 53+/-1 26+/-1 44+/-1
Вязкость	210+/-5 с по DIN4 при T=20°C	
Плотность при 20°C	Основы(белая) 1,24+/-0,03 г/м3 Основы(черная) 1,05+/-0,03 г/м3 Отвердитель 0,955+/-0,03 г/м3	
Хранение	В прохладном, сухом помещении при 10-30 °C	
Срок хранения	1 год, при вышеприведённых условиях	
Условия переработки		
 Рабочая смесь		по весу по объему
	эмаль BP580.00.	100 100
	Отвердитель	
	-для черной HP580.00	50 60
	-для белой HP120.00	50 50
	Разбавитель DL0230RS	20-30 20-30
 Вязкость при переработке	14-17 сек	
Жизнеспособность	Более 3 час.	

Пожалуйста, обратите внимание
На информацию на обороте.

	Предварительная подготовка	Наносится на подложку, предварительно загрунтованную ПУ, ПЭ, УФ грунтом и отшлифованную шлиф. лентой зерн. 280-400, очищенную от пыли.						
	Переработка / Расход материала	Количество слоев 1-2 Расход 130-140г/м ²						
Указания по переработке								
	Сушка при T=20°C W=45-65%	<table> <tr> <td>-от пыли</td> <td>25 мин</td> </tr> <tr> <td>- до прикосновения</td> <td>1 час</td> </tr> <tr> <td>-до складирования</td> <td>24 час</td> </tr> </table>	-от пыли	25 мин	- до прикосновения	1 час	-до складирования	24 час
-от пыли	25 мин							
- до прикосновения	1 час							
-до складирования	24 час							
Условия нанесения		Температура материала и помещения должна быть не ниже 10°C и не выше 32°C. Относительная влажность - 50%.						



Хорошо
перемешать



Плотно
закрывать



Хранить в прох-
ладном месте

NB: Данная техническая информация носит рекомендательный характер. Всегда проверяйте качество продукта на соответствие требованиям производства перед его применением. Вышеприведенные данные основываются на наших практических испытаниях и опыте. И не является гарантийным обязательством.

За дополнительной информацией и консультацией обращайтесь в техническую дирекцию по телефону
+7 (495) 661-35-28 доб 249(246)